



## IMPERTEX SB8 FICHA TÉCNICA

Lámina flexible y desolidarizante para la impermeabilización en sistema adherido, de todo tipo de cubiertas planas, balcones y terrazas. Constituida por una hoja plástica de poliolefinas en coextrusión y con ambas caras revestidas con fibras sintéticas de poliéster (PES).



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN         | PRESENTACIÓN                        |
|------------|---------------------|-------------------------------------|
| RM15005    | IMPERTEX SB8 1,5x5  | Rollo de 1,5x5 (7,5m <sup>2</sup> ) |
| RM15010    | IMPERTEX SB8 1,5x10 | Rollo de 1,5x10 (15m <sup>2</sup> ) |
| RM15020    | IMPERTEX SB8 1,5x20 | Rollo de 1,5x20 (30m <sup>2</sup> ) |
| RM15030    | IMPERTEX SB8 1,5x30 | Rollo de 1,5x30(45 m <sup>2</sup> ) |



20

1170-CPR-LF.04189

| CARACTERÍSTICAS | METODO DE ENSAYO | UNIDAD | TOLERANCIA | VALOR |
|-----------------|------------------|--------|------------|-------|
|-----------------|------------------|--------|------------|-------|

### Información normativa de conformidad con anexo ZA de la norma UNE EN 13956:2013

|                                             |              |         |                      |         |
|---------------------------------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
| Estanquidad al agua                         | EN 1928 (B)  | kPa     | Estanda / No Estanda | Estanda |
| Reacción al fuego                           | EN 13501-1   | -       | -                    | F       |
| Resistencia a la tracción Longitudinal      | EN 12311-2   | N/50 mm | MLV ≥ 500            | ≥ 500   |
| Resistencia a la tracción Transversal       | EN 12311-2   | N/50 mm | MLV ≥ 300            | ≥ 300   |
| Alargamiento Longitudinal                   | EN 12311-2   | %       | MLV ≥ 25             | ≥ 25    |
| Alargamiento Transversal                    | EN 12311-2   | %       | MLV ≥ 100            | ≥ 100   |
| Resistencia al cizallamiento de los solapes | EN 12317-2   | N/50 mm | MLV ≥ 450            | ≥ 450   |
| Resistencia al impacto                      | EN 12691     | mm      | MLV ≥ 600            | ≥ 600   |
| Resistencia a una carga estática            | EN 12730 (B) | kg      | MLV ≥ 20             | ≥ 20    |
| Resistencia al desgarro longitudinal        | EN 12310-2   | N       | MLV ≥ 40             | ≥ 40    |
| Resistencia al desgarro transversal         | EN 12310-2   | N       | MLV ≥ 100            | ≥ 100   |
| Estabilidad dimensional                     | EN 1107-2    | %       | MLV ≤ 10             | ≤ 10    |
| Plegabilidad a baja temperatura             | EN 495-5     | °C      | MLV ≥ -40            | ≥ -45   |

### Información normativa adicional:

|                                                         |           |                    |               |                |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------|
| Masa por unidad de superficie                           | EN 1849-2 | g/m <sup>2</sup>   | -5 % y + 10%  | 630            |
| Espesor efectivo                                        | EN 1849-2 | mm                 | -5 % y + 10%  | 0,8            |
| Defectos visibles                                       | EN 1850-2 | -                  | -             | Pasa           |
| Longitud                                                | EN 1848-2 | m                  | -0 % y + 5%   | 5, 10, 20 y 30 |
| Anchura                                                 | EN 1848-2 | m                  | -0,5 % y + 1% | 1,5            |
| Rectitud                                                | EN 1848-2 | mm                 | -             | ≤ 10           |
| Planeidad                                               | EN 1848-2 | mm                 | -             | ≤ 10           |
| Color                                                   | -         | -                  | -             | Verde          |
| Adherencia de cemento cola C2 a lámina (Tracción)*      | Interno   | N/ mm <sup>2</sup> | -             | ≥ 0,8          |
| Adherencia de cemento cola C2 a lámina (Cizallamiento)* | Interno   | N/ mm <sup>2</sup> | -             | ≥ 1,1          |

### Otras características:

|                                                                       |         |                                                            |   |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---|---------|
| Resistencia al agua del solape con cemento cola C2                    | Columna | 1m/24 h                                                    | - | Estando |
| Estructura multicapa formada por: Non woven – lamina film – Non woven |         |                                                            |   |         |
| Composición del film interior                                         | -       | 50% poliolefinas primer uso / 50 % poliolefinas recicladas |   | -       |
| Composición del Non Woven                                             | -       | 100% Poliéster                                             |   | -       |

Este producto no contiene sustancias peligrosas

### Controles realizados durante la producción y/o al producto acabado:

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de verificación de conformidad 2+ según REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011 |                                                                                                                                                                                                                         |
| Verificación en cada lote de producción:                                    | Masa por unidad de superficie<br>Longitud y anchura<br>Defectos visibles<br>Resistencia a la penetración de agua<br>Propiedades de tracción: rotura, alargamiento y resistencia al desgarro<br>Adherencia del geotextil |

PARTIDA ARANCELARIA

56031490