



IMPERTEX SB VECTRA

IMPERTEX SB VECTRA es una lámina técnica avanzada para impermeabilización adherida bajo pavimento cerámico en cubiertas planas transitables, terrazas y balcones. El sistema ha sido desarrollado específicamente para aplicaciones donde, además de impermeabilizar, es necesario controlar movimientos del soporte, absorber tensiones y minimizar el riesgo de fisuración del revestimiento cerámico.

Su estructura permite:

- Impermeabilización bajo revestimiento cerámico.
- Desacoplamiento entre soporte y pavimento.
- Puenteo de fisuras y función anti-cracking
- Compensación y disipación de vapor.
- Distribución homogénea de cargas.
- Absorción de movimientos estructurales y térmicos.
- Compatibilidad con pavimentos de gran formato.
- Elevada resistencia mecánica

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Cubiertas planas transitables.
- Terrazas y balcones.
- Rehabilitación sobre pavimento existente.
- Soportes fisurados o inestables.
- Pavimentos de gran formato.
- Zonas sometidas a dilataciones térmicas.
- Sistemas con suelo radiante.
- Proyectos con elevadas exigencias mecánicas.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN
RVC00030	IMPERTEX SB VECTRA 1x30	Rollo de 1x30 (30m2)

CARACTERÍSTICAS	METODO DE ENSAYO	UNIDAD	TOLERANCIA	VALOR
Estanquidad al agua	EN 1928 (B)	kPa	Pasa / No pasa	Pasa
Reacción al fuego	EN 13501-1	-	-	E
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	%	MLV ≤ 10	≤ 0.2
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ - 40	≥ -40
Masa por unidad de superficie	EN 1849-2	g/m2	-5 % y + 10%	570
Espesor total efectivo	EN 1849-2	mm	-5 % y + 10%	4
Espesor film 3d	EN 1849-2	mm	-5 % y + 10%	0,5
Defectos visibles	EN 1850-2	-	-	Pasa
Longitud	EN 1848-2	m	-0 % y + 5 %	30
Anchura	EN 1848-2	m	-0,5 % y + 1 %	1
Rectitud	EN 1848-2	mm	-	≤ 10
Planeidad	EN 1848-2	mm	-	≤ 10
Color	Interno	-	-	Turquesa
Adherencia de cemento cola C2 a lámina	Interno	N/ mm²	-	≥ 0,6
Resistencia Térmica	Interno	m2 K/W	-	0,05
Resistencia a Fisuras	ANSI A118.12	mm	-	≥ 3
Consumo estimado de cemento cola para el pegado de SB Vectra	Interno	kg/m2	estimación	± 1.5
Consumo estimado de cemento cola para rellenar los huecos	Interno	kg/m2	estimación	± 2

Otras características:

Resistencia al agua del solape con cemento cola C2	Columna	1m/24 h	-	Estanco
Estructura multicapa formada por: Non woven – lamina film 3D				
Composición del film 3D	-	Polipropileno	-	-
Composición del Non Woven	-	Polipropileno	-	-
Resistencia al vapor de humedad equivalente al aire (sd) DIN EN 1931 ≥ 100m				
Este producto no contiene sustancias peligrosas, por lo que no necesita FDS				

Controles realizados durante la producción y/o al producto acabado:

Sistema de verificación de conformidad 2+ según REGLAMENTO (UE) Nº 305/2011	
Verificación en cada lote de producción:	Masa por unidad de superficie
	Longitud y anchura
	Defectos visibles
	Resistencia a la penetración de agua

PARTIDA ARANCELARIA

56031490